


1.Породный состав	Хвойная щепа: либо ель – 100 %; либо сосна – 100 %; либо ель и сосна - в смеси.
2.Размер щепы	длина – (25–40) мм; толщина – (2–10) мм. Количество щепы, не соответствующей указанной длине, не должно превышать 15 % от объема партии.
3.Свежесть/Внешний вид	Щепа должна быть свежая. Влажность- не менее 45% Срок хранения на открытом складе у поставщика не более -21 дня.
4.Загрязнения	Не допускаются: - обугленность, сажа, уголь - металл, - минеральные примеси, - камни, - пластик, -загрязнения радиоактивными и химическими материалами, - другие инородные включения.
5. Угол среза	Угол среза должен быть равен 30-60°. Количество щепы, не соответствующей указанным требованиям, не должно превышать 30% от объема партии.
6. Наличие деревянных изделий, стружки.	Количество деревянных изделий и стружки, не должно превышать 2% от объема партии.
7. Фракционный состав	Норма по СТО 54-009-00253497
Массовая доля остатков на ситах, %:	
с отверстиями диаметром 45 мм, не более	5,0
с шириной щели 8 мм, не более	13,0
с отверстиями диаметром 13 мм, не менее	65,0
с отверстиями диаметром 7 мм, не более	10,0
Массовая доля остатков на ситах 13 мм + 7мм, не менее	75,0
с отверстиями диаметром 3 мм, не более	5,0
на поддоне, не более	2,0
8. Массовая доля коры, %, не более:	Щепа предназначена для изготовления бумаги и картона с регламентированной сорностью.
в период с положительными температурами воздуха	0,5
в период с отрицательными температурами воздуха	0,5

9. Массовая доля гнили, %, не более	0,5 Виды гнили- синева, кофейная темнина, пигментация.
10. Массовая доля щепы с мятыми кромками, %, не более	10,0

Утверждено:

Директор по производству:



В.В. Логунков

Директор по лесобеспечению и развитию бизнеса:


Е.О. Лавренева

Согласовано:


Директор департамента целлюлозы:


Д.Е. Шипицын

Главный технолог:


С.А. Локтионов

Руководитель отдела закупок,
планирования и логистики


О.П. Заикина