

ОФИСНАЯ БУМАГА

Показатель качества	Ед. изм.	Допуск	Ballet Universal Марка «С»	Ballet Classic Марка «В»	Ballet Premier Марка «А»	Ballet Brilliant Марка «А+»
Масса бумаги площадью 1 м ²	г/м ²		80,0 ±3,0	80,0 ±1,5	80,0 ±2,0	82,0 ±2,0
Толщина	мкм		104 ±2	104 ±2	106 ±3	110 ±3
Шероховатость по Бендтсену	мл/мин		Не более 300	150 – 250	110 – 210	110 – 210**
Жесткость при статическом изгибе МН/ ПН	мН	Не менее	105/ 45	110/ 45	115/ 50	120/ 55
Белизна – СIE	%	±3	146	153	160	165
Непрозрачность	%	Не менее	91	92	93	94
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб ₆₀)	г/м ²	±5	25	25	25	25
Влажность	%	±0,7	4,6	4,6	4,6	4,6

* Носит информационный характер

Количество листов в пачке 500 (±2 %)

Листы форматами: А4 – 210х297 мм; А3 – 297х420 мм

Сертифицирована на соответствие ГОСТ Р 57641-2017

Сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9706-2000

Система менеджмента сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (GOST R ISO 14001-2016), ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)

**Шероховатость по Бендтсену по каждой стороне имеет диапазон 110-210 мл/мин. При этом, целевое значение 150 мл/мин.



ECF

отбелка целлюлозы без
элементарного хлора