

ОФИСНАЯ БУМАГА

Показатель качества	Ед. изм.	Допуск	SvetoCopy Eco Марка «Сэ»	SvetoCopy Classic Марка «С»	SvetoCopy Premium Марка «А»
Масса бумаги площадью 1 м ²	г/м ²	±3	80	80	80,0 ± 2
Толщина	мкм	±2	104	104	106
Шероховатость по Бендтсену	мл/мин		Не более 300	Не более 300	110-210
Жесткость при статическом изгибе МН/ ПН	мН	Не менее	105/ 45	105/ 45	115/ 50
Белизна – ISO	%	+5/ -3	60	-	-
Белизна – CIE	%	±3	-	14	160
Непрозрачность	%	Не менее	93	90	93
Поверхностная впитываемость воды (Кобб ₆₀)	г/м ²	±5	25	25	25
Влажность	%	±0,7	4,6	4,6	4,6

* Носит информационный характер

Количество листов в пачке 500 (±2 %)

Листы форматами: А4 – 210х297 мм; А3 – 297х420 мм

Сертифицирована на соответствие ГОСТ Р 57641-2017

Сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9706-2000 (кроме бумаги SvetoCopy ECO)

Система менеджмента сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (GOST R ISO 14001-2016), ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)



ECF

отбелка целлюлозы без
элементарного хлора